



NEON PLA (polilaktyd) to jeden z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych materiałów w druku 3D w czterech jaskrawych kolorach. Jest bezwonny i biodegradowalny. PLA przez wielu producentów drukarek 3D zalecany jako materiał wyjściowy - między innymi ze względu na niewielki skurcz i brak konieczności stosowania specjalnych podkładów i podgrzewania stołu, co znacznie upraszcza druk z tego materiału.

GŁÓWNE CECHY FILAMENTU NEON PLA:

- łatwy w druku,
- gotowy do zastosowania w niemal każdej drukarce 3D FDM,
- wysoka sztywność,
- niska odporność temperaturowa i chemiczna.

ZALECENIA PRZY DRUKU:

Filament NEON PLA nie wymaga suszenia przed użyciem. Na standardowych ustawieniach dla PLA w dostępnych slicerach oraz drukarkach powinno się uzyskać satysfakcjonujące efekty.

Zaleca się stosowanie chłodzenia podczas druku.

ZALECANE PARAMETRY DRUKU:

Temperatura głowicy	200 - 230 °C
Temperatura stołu	50 - 60 °C
Prędkość druku	< 300 mm/s

PARAMETRY TECHNICZNE:

WŁAŚCIWOŚCI	METODA BADANIA	WARUNKI BADANIA	JM	WARTOŚĆ
	ASTM			
FIZYCZNE				
Gęstość	D792	-	g/cm ³	1.24
MECHANICZNE				
Wytrzymałość na rozciąganie	D882	-	MPa	60
Napężenie zrywające	D882	-	MPa	53
Wydłużenie przy zerwaniu	D882	-	%	6
Moduł sprężystości	D882	-	GPa	3,6
Wytrzymałość na zginanie	D790	-	MPa	83
Moduł elastyczności	D790	-	GPa	3.8
Udarność z karbem, Izod	D256	-	J/m	16
TERMICZNE				
Temperatura ugięcia pod obciążeniem	E2092	0,45 MPa	°C	55

Badania wykonywano w temperaturze 23°C, jeżeli nie podano inaczej

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Zaleca się stosowanie wyciągu.

Zaleca się stosowanie filtrów powietrza w drukarkach.

Należy używać w warunkach dobrej wentylacji.

Należy unikać wdychania generowanych podczas druku oparów.

Wydzielanie się oparów podczas druku silnie zależy od temperatury druku. W przypadku zaobserwowania widocznego podwyższonego poziomu emisji, należy przerwać drukowanie i sprawdzić poziom temperatury głowicy oraz sprawność układu regulacji przed dalszym korzystaniem z produktu.

W warunkach poprawnego użytkowania produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Nie należy podpalać lub przekraczać temperatury dekompozycji!

Dekompozycja NEON PLA może rozpocząć się już przy temperaturach od około 250 °C i należy tego bezwzględnie unikać.

Głównym składnikiem depolimeryzacji jest laktyd.

Szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa w dokumencie SDS.